Covalence®
Heat Shrinkable Technology

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

TESI

COVALENCE® R-WPC-C30
Condotte in esercizio

Informazioni di prodotto

Descrizione prodotto: Covalence® R-WPC-C30 è una fascia aperta termorestringente, con pezza di chiusura pre-applicata, per la protezione anticorrosione dei giunti di saldatura delle condotte in esercizio di trasporto e distribuzione gas, oil e acqua. Può essere usato anche per rivestire intere sezioni di tubo nudo e curve di ampio raggio.

Costruzione: Sistema a tre strati.

Primer monocomponente (primo strato) Covalence® S1800
adesivo liquido butilico anticorrosivo a singolo componente
Fascia termorestringente (secondo e terzo strato)
Adesivo: adesivo butilico sigillante viscoelastico a basso pre riscaldo
Backing: Polietilene ad alta densità (HDPE) reticolato per irraggiamento, con indicatore di cambiamento permanente PCI (Permanent Change Indicator).

L'installazione si esegue direttamente sulla superficie del tubo pulita ed asciutta senza eseguire il pre-riscaldo. Prima di avvlgere la fascia si applica il primer monocomponente Covalence® S1800 per favorire l'adesione al substrato di acciaio non riscaldato. Durante l'installazione, la fascia è avvolta e ristretta fino ad ottenere una perfetta conformazione al giunto. Durante il restringimento, l'adesivo si ammorbidisce e fluisce legandosi alla superficie del tubo e fornendo protezione dalla corrosione. Lo strato esterno, reticolato per irraggiamento, crea una forte barriera contro le sollecitazioni meccaniche e la trasmissione di umidità.

Caratteristiche:

Non necessita di pre-riscaldo grazie al primo strato di adesivo liquido
L'adesivo sigillante fluisce e autoripara piccoli danni meccanici
La superficie esterna della fascia è provvista di indicatore termico (goffratura) che scompare con l'adeguato apporto di calore durante il restringimento. L'evidenza del cambiamento permanente garantisce una verifica, immediata e a distanza di tempo, della corretta installazione.

Benefici:

Resistente, ma flessibile anche alle basse temperature!
Conveniente grazie all'installazione semplice e veloce, unita a costi contenuti di inventario e logistica.

Guida alla selezione di prodotto

Max temperature operativa	65°C
Rivestimenti di linea compatibili	PE, PP, FBE, PU, Nastri, Catrame e Asfalto
Min. temperature di pre-riscaldo	No pre-riscaldo
Preparazione dell'acciaio raccomandata	ST 2½ - ST 3 o SA 2½
Prestazioni	EN 12068 classe C30

Informazioni generali

Istruzioni d'installazione	Per una corretta installazione del prodotto, consultare la più recente revisione delle istruzioni di installazione
Movimentazione	Maneggiare con cura. Tenere le scatole in posizione verticale.
Stoccaggio	Per garantire le massime prestazioni, conservare i prodotti Covalence® in un luogo asciutto e ventilato, sigillati nelle scatole originali ed evitare l'esposizione alla luce solare diretta, alla pioggia, alla neve e alla polvere Evitare temperature di conservazione prolungate superiori a 40°C o inferiori a -10°C. Durata di conservazione della fascia illimitata (36 mesi il primer).

Proprietà

Backing (Supporto esterno in HDPE)

Proprietà	*Metodo di Test*	*Valori tipici*
Carico di rottura	ASTM D-638	22.8 MPa
Allungamento a rottura	ASTM D-638	600 %
Durezza, Shore D	ASTM D-2240	57
Resistenza elettrica specifica d'isolamento R_{s100}	EN 12068	> 10^{10} Ωm²
Rigidità Dielettrica	ASTM D-149	35 KV/mm
Assorbimento d'acqua	ASTM D-570	0,04%

Adesivo

Proprietà	*Metodo di Test*	*Valori tipici*
Punto di rammollimento	ASTM E-28	134°C
Resistenza alle sollecitazioni tangenziali	ASTM D-1002 EN 12068 @10 mm/min	35 N/cm² 0.22 N/mm²

Fascia Installata

Proprietà	*Metodo di Test*	*Valori tipici*
Pelatura su acciaio	ISO21809-3 / EN12068 @10 mm/min	> 1.5 N/mm
Pelatura su PE	ISO21809-3 / EN12068 @10 mm/min	> 1.5 N/mm
Distacco Catodico	ISO21809-3, 28 giorni	< 7 mm raggio
Immersione in acqua calda	ASTM D870 @ 65°C, 120 days	Nessuna delaminazione, bolla o ingresso d'acqua
Resistenza all'Impatto	EN 12068	> 15 J
Resistenza alla penetrazione	EN 12068, Class B30	> 0.7 spessore residuo
Flessibilità a bassa temperatura	ASTM D-2671-C, procedura C	-14 °C

Nota: I valori tipici in questa scheda tecnica sono basati su campioni preparati per un laboratorio. I valori menzionati qui non sono da intendersi come specifiche di prodotto.

Spessore del prodotto

Backing fornito	0.90 mm
Backing a completo restringimento	1.20 mm
Adesivo fornito	1.40 mm

Informazioni per effettuare l'ordine

Covalence® R-WPC-C30 è un prodotto disponibile come:
Uni-sleeve (fascia tagliata a misura con pezza di chiusura pre-applicata)

Esempio	**R-WPC-C30-DN650X600**	
DN650	Diametro della tubazione	
600	Larghezza fornita fascia (mm)	600 e 870 mm

Documentazione e certificazioni

Documentazione	Ulteriori informazioni disponibili sul nostro sito web: **www.tesigroup.com** Le Istruzioni di installazione possono essere ottenute contattando i nostri uffici o inviando un'e-mail a **info@tesigroup.com.**
Certificazione del personale	Suggeriamo che l'applicazione del kit fascia Covalence® R-WPC-C30 descritto in questa scheda tecnica, sia eseguito da personale certificato.

DISTRIBUTORE UFFICIALE:

TESI

TESI S.p.A. - **Sede Amministrativa/Head Office** : Via Piave 20/11 - 20071 Vermezzo con Zelo (MI) ITALY
TEL +39 02 944.05.01 FAX +39 02 944.90.87
Cap.Soc. €200.000,00 R.E.A.MI 1034861 Reg. Imp. 04745310153 MI C.F. e P.IVA / VAT Number IT 04745310153
www.tesigroup.com e-mail: info@tesigroup.com info@pec.tesigroup.eu
Sede Legale/Registered Office : Via Meravigli, 16 - 20123 Milano, ITALY